REVESTIMIENTO RUGOSO TITAN A10

Exterior. Mate







Código de producto : 172

Descripción

Revestimiento de textura rugosa y colores totalmente sólidos a la luz, de gran resistencia a la intemperie, impermeable y transpirable. Con conservante antimoho y antiverdín.
Para la decoración y protección de: fachadas, paredes exteriores, patios de luces y paredes en general, sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, etc.
Protección e impermeabilización de morteros monocapa. Disimula los defectos de las superficies.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Estirenica
Acabado	Mate, textura rugosa
Color (UNE 48073)	Blanco y gama colores (Consultar carta Orión fachadas. Pedido mínimo 300l)
Densidad (UNE EN ISO 2811)	Blanco: 1,65 - 1,75 kg /l / Colores: 1,65 - 1,85 kg/l
Rendimiento	1 - 2 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de aplicación	Llana y Rodillo
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Teñido	Tinte Universal TITAN y Tinte al agua Profesional
Volumen Sólidos (UNE 48090)	60 - 63 %
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV 39 g/l.
Presentación	15 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.
ATENCIÓN MUY IMPORTANTE. NO APLICAR:
A temperaturas inferiores a 7º C.
Con humedad relativa superior o igual al 80%.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar una primera capa diluida con 10 - 15% de agua de ***Plástico Fachadas Mate A4*** o ***Revestimiento Pétreo Liso A9*** del mismo color del ***Revestimiento Rugoso A10*** escogido, y posteriormente aplicar el ***Revestimiento Rugoso A10***.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.
Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de ***Fondo Fijador D13*** o ***Fijador al Agua A16*** según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Previo lavado y cepillado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15% de agua de ***Plástico Fachadas Mate A4*** o ***Revestimiento Pétreo Liso A9*** del mismo color del ***Revestimiento Rugoso A10*** escogido, y posteriormente aplicar el ***Revestimiento Rugoso A10***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.
Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Post Venta TITAN que verifique que se conocen los detalles de esta ficha técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía.
Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN, S. A. no se hará responsable del buen fin de la aplicación.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-07









INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 08820 El Prat de Llobregat ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova 4476-909 Castelo da Maia, Maia PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

